



皮剝法

毛皮的保存

剛剝下來的生皮，若不馬上加工，須要陰乾保存。陰乾前須將血漬、殘留的脂肪剔除乾淨。袋剝法的毛皮要切開，須防傷及長毛而降低價值。

陰乾最好能在網室內進行，陰雨天要有烘乾的設備。陰乾後毛皮的保存，要將毛皮的皮面對皮面，毛面對毛面相貼層疊，並可以擺些樟腦，以防虫蛀。

兔毛皮的鞣製

兔毛皮是在鞣製完成以後，才有用途。一般主要的步驟有脫脂、鞣製、磋皮、張皮。有時再依據需要，加以染色等。

1. 脫脂：乾皮須先浸軟，如在夏天，要加入一些硼砂預防腐敗。脫脂主要利用軟性清潔劑即可，也可使用 Metolato（使用前以70°C水稀釋溶解）。清除血漬、脂肪，一併完成，放入鞣製液前，必須清洗乾淨。

2. 鞣製：鞣製液的配法，材料為(1)食鹽 240公克，(2)明礬300公克，(3)重曹40公克，(4)福爾馬林120公克，(5)過氧化氫80 c c。以上材料加入12公升的水，重曹須緩緩加入（散熱），以防產生濃煙，泡沫湧出而生危險。重曹可使皮軟化，依毛皮的需要，決定重曹量的多寡。

鞣製方法，為將脫脂過的毛皮放入鞣製液10~20天，依毛皮厚度決定鞣製的時間。在浸泡期間要攪拌數次，以防藥品沉澱。並隨時注意，毛皮的全部要浸

99年歷史四輪驅動權威

藍地莉曳引機

Lombardini



義大利

47馬力

150馬力

各級齊全

歷信企業股份有限公司

高雄市三民區昌裕街210號

TEL: (07)3811318-3811298