

怎樣製造



柔軟的觀美兔家

天氣漸漸地冷了，市面上需要的兔子毛皮很多，各地養兔的農友，如果能將兔子毛皮依照本法製造，不但可以供給自己家裡使用，假如大量的製造，相信還能得到優厚的利益。

一、剝皮

- (1) 兔子越大越好，皮毛必須清潔，色澤美麗，光滑而完整。
- (2) 提起兔子，在清潔的地方，用純粹的醋酸（冰醋酸），把牠灌醉。幾分鐘以後，就可能死亡。

(3) 把兔子仰放，用銳利的小刀，從頸部經過肚皮直割到下腹部，其次割開四肢（請看左下圖），以兔皮和肉膜剛接觸的地方為度。

- (4) 割去頭尾部，用力割落兔皮，注意兔毛不可被血沾染。
- (5) 除去內臟後，兔肉可以照常食用。

二、毛皮製造

(1) 明礬硝製法

① 浸皮：把剛剝下來的皮毛，在流水中，浸在清潔的冷水中，每天換水兩次，共浸二至三天。

② 去脂：浸好的皮毛，在流水中，用小刀割去皮上附着的脂肪和肉等物的時候，須要特別小心，絕對不可把皮割掉。


③ 再浸：在攝氏三十到四十度的溫水中，每五臺斤水加小蘇打（重碳酸鈉）約一兩，將皮毛在裡面浸二十分鐘後取出陰乾（不可以用力絞出水分或用日光晒乾）。

④ 钉板：陰乾的毛皮，把有毛的部分向下，平鋪在木板上，四周用釘針上，四面須要拉緊。


⑤ 塗漿：漿的調合比例為：明礬一臺斤，食鹽一臺斤，小蘇打半臺斤，麵粉二臺斤半。各材料分別研細後混合在一起，再加入適量的水，調成不稀不濃的漿狀物，很平地塗在兔皮上約十分之四公分厚。第二天除去舊漿重塗，皮薄的塗二次，厚的三次。

⑥ 塗油：用刀面削去皮上的乾漿，再用刷子清掃乾淨，然後塗少許植物油（如豆油等）。

⑦ 打磨：先用砂皮將皮上不平的地方磨擦光滑，再在固定



皮兔割剖線點着沿



，去出（都）攏人二母父③
，味無真人一福阿
，去爬（又）過來爬內廳
。戲做來頭罐提手

，子個一生單勇阿②
，名的伊是就福阿
，（路走能未尙）行未野歲二福阿
。廳大（在留）帶人一伊放

，冬年好順雨調風①
，工做塊日冥勇阿
，様大真甲種麻黃
。忙幫子妻）共相投來也某因

曲張飛未有事着司細子
若無誤念人害子，白兒

乃子圖文

而且光滑的木棍上，將兔皮來回磨擦至柔軟為止。最後可以擦上滑石和樟腦來防腐，並且增加美觀。

(2) 鹽酸硝製法

① 浸皮：將剛剝下來的皮毛，放入陶器內，用比例為食鹽一斤，硫酸半兩，水五斤的溶液，浸二至三天，每天攪動三到五次。

② 水洗：浸好取出，用清水洗滌乾淨。


③ 再浸：在硼砂水中浸約十分鐘（硼砂水調合比例為：硼砂一兩，水五斤），然後取出，用

清水洗滌乾淨。

④ 鈑板：方法如前。

⑤ 塗油：方法如前。

以上二種製法，方法簡單，最慢在一個星期內就可以做好柔軟美觀的家兔毛皮。普通明礬硝酸法比鹽酸硝製法常用，而且絕對有成功的把握。




(驗試所用人工飼料培養螟蟲試驗)
▲ 為害本省甘蔗的螟蟲，共有五種，即黃色螟蟲、二點螟蟲、條螟蟲、白螟蟲、紫螟蟲。
▲ 蠟蟲的人工培養，頗為困難。上面的照片，是臺南糖業試驗所，用人工飼料培養螟蟲的試驗。
▲ 甘蔗幼苗的心葉，逐漸乾燥變黃而枯萎，心葉以外的蔗葉看上去却仍是綠色的，就叫做「枯心」。
▲ 甘蔗發生枯心，並不一定是螟蟲為害的結果，如金針蟲、蔗龜、蠅蛆、白蠅等害蟲，都可以使甘蔗發生枯心。
▲ 成長蔗莖的梢頭部份受白螟蟲為害，也會發生枯心的現象，梢頭部枯死後，側芽萌發生長。幾個側芽同時萌發，外觀就像是掃帚一樣。
▲ 為害甘蔗的五種螟蟲，產下的卵都是一樣。除黃色螟蟲以外，都是排成卵塊。卵塊的排列方法各不相同，專家們一看就知道是那一種螟蟲產的卵。

△ 農業小知識 ▽

▲ 為害本省甘蔗的螟蟲，共有五種，即黃色螟蟲、二點螟蟲、條螟蟲、白

▲ 打磨：方法如前。
▲ ⑥ 打磨：方法如前。



，(心小要)字細着毒有藥農^⑥
，意注真明寫要清
，邊脚桌放亂(可不)通嘯
。兒子害食誤無若

，時來返(妻夫)某延勇阿^⑤
，邊脚桌在倒福阿
，去抱(速)緊見看母父
。死毒中經已惜可

，喜歡真時一福阿^④
，物食好做當藥農
，起開來蓋罐將就
。去落食毒有知(不)喚