

新式衣料的洗和燙

新式衣料買回來以後，如果不知道洗燙的方法，很快就會壞掉。洗這些化學合成纖維類的衣料時，最好用中性洗衣劑，溶入水中後，再將衣服放下，洗後應放陰涼處陰乾。

熨燙時，溫度要比棉布或羊毛類低，否則很容易燙破。

洗濯

用化學方法做成的新式合成纖維布料，比棉布容易骯髒，所以最要緊須用手不停地洗，又因晒在直射日光下，顏色容易變黃，所以應在陰涼處晾乾才好。

現在把洗衣時必須注意之點，分述於下：



在洗衣板上搓擦的話，纖維的表面便會起毛，容易損傷布質，內衣或襯衫之類，應用兩手輕輕搓洗。

厚質的上衣是不易吸水的，因此須用手從上面按壓下去洗滌。

固形的洗衣皂，因為含有強烈的鹼份，容易損傷合成纖維；所以，可能的話，以使用中性的洗衣劑為宜。適度的劑量是，臉盆三分之一的水裡，傾入半玻璃杯的程度。

適量的洗衣液所冒起的泡沫，應該都是細小的，假如是大泡泡的話，一定是洗衣劑量用得不夠。

如果沒有中性洗衣劑的時候，也可用含鹼份較少的化粧

皂，用刷子刷溶使用。

合成纖維因為不容易吸水，所以污穢不會浸入纖維裡去，薄質的內衣，或襯裙等，祇須充分漂洗便可。

過於骯髒的部份，因為較難洗淨，所以非用刷子來刷不可，但要注意勿使布面起毛的程度方好。

要絞乾的時候，最好用手壓擠，除去水份，如果像棉布一樣的擰絞，便容易損傷纖維；水擠不乾也是不行的，所以須從上面充分的按壓使乾。

熨燙

因為合成纖維是不耐熱的，所以熨燙的溫度，應該比棉布和羊毛要低。混紡或交織的製品，因有不同的纖維混雜，故須用低溫去燙；而且因為熨斗的尖端和中間的部份，熱度不均，相差約有三十度，所以必須一面移動一面熨燙。

關於各種纖維熨燙的適宜溫度（攝氏）如下：

- 棉布 一六〇度
- 羊毛 一四〇—一六〇度
- 加耐卡龍 一〇〇—一二〇度
- 愛瑟鐵達、比尼龍、尼龍 一二〇—一四〇度
- 亞克利爾纖維（開司米龍、愛絲龍、保耐爾） 一一〇—一四〇度
- 愛龍、達克龍 一一〇—一六〇度

三幹式大菊栽培法


陳運造



新春童服花樣

馮水梅

前期會介紹幾幅童裝貼花圖樣，現在再介紹幾幅春節前，為孩子趕做新衣服時，別忘了給他們加些花上去，孩子會更喜歡它的。



苗的準備 大菊的分根，都在十二月下旬至第二年二月間施行。先是將開過花的老株，在離地五、六寸的地方切斷，放在太陽光下，每日仍充分灌水，不久便有數芽鑽地而出，等這些新芽高約一寸時，連地下莖一寸剪取，另植於盆中或園裡，到四月下旬、五月中旬時，將此新植之分根苗，從頂端二寸許處平切，準備插芽。

插芽 插芽的時候，是插在特備的長一尺五寸、寬一尺、高三寸的木箱中，木箱中盛純河砂或半砂半田土。菊苗的切口地方，附上直徑三、四公分的紅土丸，插入砂中七、八公分，則成活率可達百分之百。插芽期間，要特別注意遮蔭及灌水，箱中之砂，應當保持一定的濕度，不宜太濕或太乾。

移植 插芽後三週左右，菊芽即生根成長，便可移植到六寸口徑的盆中。在未移植之前，要先用二、三塊瓦片蓋住花盆底孔，上面鋪一層木炭，約高一寸，再在上面鋪放乾燥肥料，也是一寸高，最上面是培養土（下圖右）。等株高三、四寸的時候，便可摘心。摘了心的菊株，側芽成長特快，等側芽稍大之後，即選芽，通常是留頂芽及第一、二芽，其餘諸芽則須除去（下圖左）。